


DESCRIPTION / BESCHRIJVING			Artic- Forum	Brazilia-Costa Rica
			Fusion - Metallica	Indiana
Epaisseur totale / Totale dikte	EN 428	mm	3.25 / 3.30	3.00
Epaisseur couche d'usure / Dikte van de slijtlaag	EN 429	mm	1.00 / 1.12 / 1.27 / 1.17	1.02 / 0.97
Poids / Gewicht	EN 430	g/m ²	3130 / 3150 / 3260	2800
Largeur des lés / Rolbreedte	EN 426	cm	200	200
Longueur des lés / Rollengte	EN 426	lm	25	25
CLASSIFICATION / CLASSIFICATIE				
Norme produit / Technische eigenschappen	-	-	EN 651	
Classement européen / Europese classificatie	EN 685	Classe / Klasse	34-42	
Classement FEU / Brand classificatie	EN 13501-1	Classe / Klasse	C _{fl} -s1	
Propriétés électriques / Elektrische eigenschappen	EN 1815	kV	< 2	
Glissance humide / Anti-slip	DIN 51 130	Classe / Klasse	R10	
PERFORMANCES / TESTRESULTAAT				
Résistance à l'abrasion/ Slijtvastheid	EN 660.2	mm ³	≤ 2.0	
Groupe d'abrasion / Groep slijtvastheid	EN 649	-	T	
Stabilité dimensionnelle / Maatvastheid	EN 434	%	≤ 0.40	
Poinçonnement (exigence) / Indrukbelasting (vereist)	EN 433	mm	≤ 0.20	
Poinçonnement (mesuré) / Indrukbelasting (meting)	-	mm	0.10	
Isolation acoustique / Geluidsisolatie	En ISO 717-2	dB	16	
Conductivité thermique / Thermische weerstand	EN 12 524	W/(m.K)	0.25	
Solidité lumière / Lichtechtheid klasse OK	EN 20 105 - B02	Degré / mate	≥ 6	
Résistance aux produits chimiques / Chemische bestendigheid - -	EN 423	-	OK	
Fongistatique et bactériostatique / Bacteriologisch en schimmelwerend	-	-	Sanosol®	
Traitement de surface / Oppervlaktebehandeling	-	-	ProtecSol®	
MARQUAGE CE / EG CONFORMITEITSMERK				
	EN 14041	-	